

BETON SAMOS

Tynk dekoracyjny.

Opis	Beton Samos to tynk akrylowy przeznaczony do tworzenia betonowych struktur. Charakteryzuje się on wydłużonym czasem schnięcia, co pozwala na wygodną obróbkę dekorowanej powierzchni. Zawiera unikalną mieszankę ziaren o różnej granulacji, które tworzą grubą, wytrzymałą powłokę przy zachowaniu gładkiej powierzchni, charakterystycznej dla produkowanych współcześnie prefabrykatów betonowych. Dzięki jednowarstwowemu systemowi nakładania produkt pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze a prosta technika aplikacji sprawia, że jest on przystępny zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Tynk ten doskonale wyrównuje powierzchnię, dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej
Właściwości	• łatwy w aplikacji • przepuszcza parę wodną • dobra przyczepność do różnych podłoży
Gęstość	1,5 (+/-0,05) kg/l
Odporność na szorowanie na mokro wg norm: PN-EN ISO 11998, PN-EN 13300	klasa 1 (< 5 µm po 200 cyklach szorowania)
Nanoszenie	• Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji • Nanosić w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80%. • W trakcie prac i po ich zakończeniu, pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. • Aby zachować specyficzne właściwości tynku nie wolno go mieszać z innymi produktami.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użytku
Czas schnięcia	12 godz.
Ilość warstw	Jedna warstwa.
System nanoszenia	MFA Classic lub MFA Plus / Primer EG / Beton Samos / Lumicca Patina lub Lumicca Incolore
Kolory	Według wzornika kolorów W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.

BETON SAMOS

Tynk dekoracyjny.

Czyszczenie narzędzi	Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą.
Wydajność	1,5kg m ² /na warstwę
Podłoże	SAMOS наносimy na podłoże zagruntowane i przygotowane podkładem PRIMER EG w kolorze odpowiednim do dekoracji.
Narzędzia	Paca INOX
Opakowania	1kg, 3kg, 5kg, 25kg
Przechowywanie i transport	Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Okres przydatności farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym i oryginalnym opakowaniu.
Ekologia	Farba nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.
Uwagi	Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i transportu.
	Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną i Charakterystyki. Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność. <i>Limit zawartości LZO (kat. A/a/FW): 30g/l (2016), produkt zawiera < 30g/l.</i>
	PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKĄ NORMĄ: PN-EN 13300, CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009