

MIKROPLAST 500

Tynk dekoracyjny

Opis	Tynk drobnoziarnisty tworzący gładką strukturę dzięki specjalnie dobranym wyselekcjonowanym ziarnom. Mikrowłókna zwiększające odporność na mikropęknięcia, a także odpowiednio skomponowany pod względem budowy i struktury materiału układ wypełniaczy mikrosferycznych, których zadaniem jest zwiększenie termoizolacyjności ścian (energooszczędność).
Właściwości	• wodoodporny, • paroprzepuszczalny, • bardzo delikatna struktura, odporna na zabrudzenia • dostępna szeroka paleta kolorów, • odporny na mikropęknięcia, ścieranie, • kompatybilny ze wszystkimi systemami dociepleń budynków, • odporny na promienie UV, zapewnia trwałość koloru, • wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych.
Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji, przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +28°C oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80%. Przy planowaniu prac na zewnątrz należy uwzględnić panujące i prognozowane warunki pogodowe. Aby zachować specyficzne właściwości tynku nie wolno mieszać go z innymi produktami. Należy tak zaplanować pracę (w sposób ciągły, bez przerw), aby jedną powierzchnię zakończyć w jednym cyklu lub w miejscu łatwym do ukrycia połączeń, materiałem pochodzącym z tej samej partii produkcyjnej. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użytku, w wypadku wysokich temperatur można rozcieńczyć maksymalnie do 5% czystą wodą.
Czas schnięcia	Warstwa tynku sucha po upływie 24 godz. Drugą warstwę nanosić po 4 godzinach. Przy zastosowaniu na zewnątrz, czas schnięcia jest uzależniony od temperatury, wilgotności i opadów. Po nałożeniu chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i deszczem przez 24 godziny. Pełne parametry techniczne, zgodnie z PN-EN 15824, powłoka uzyskuje po 28 dniach.
Ilość warstw	Jedna warstwa. W przypadku Mikroplast – aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię zaleca się nakładanie dwóch warstw tynku. Warstwa podkładowa i następnie warstwa wykończeniowa.

MIKROPLAST 500

Tynk dekoracyjny

Kolory	Wzornik kolorów Murisil; W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć tynku z jednej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą.
Wydajność	1,4 m ² /kg - jedna warstwa 0,7-0,9 m ² /kg – dwie warstwy
Podłoże	Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić, odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki starych farb, zaszpachlować pęknięcia oraz wszystkie nierówności. Powierzchnię zagruntować podkładem MFA CLASSIC lub MFA PLUS w zależności od stanu podłoża, wg instrukcji stosowania tych wyrobów. Następnie nanieść za pomocą ławkowca podkład kwarcowy Primer EG w celu zwiększenia przyczepności (wg instrukcji stosowania). Primer EG powinien być zawsze zabarwiony na kolor Mikroplast. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu.
Narzędzia	Paca nierdzewna – nanoszenie i wykończenie
Opakowania	15kg
Przechowywanie i transport	Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym i oryginalnym opakowaniu.
Ekologia	Tynk nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.
Uwagi	Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane

MIKROPLAST 500

Tynk dekoracyjny

	w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i transportu.
	Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną i Charakterystyki. Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.
	PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKĄ NORMĄ: PN EN 15824, CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009